

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd O65 100

ALFAKYD O65 100 uzun yağlı, soya ve ayçiçek yağı bazlı, hava kurumalı solid alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- iç ve dış cephe astar boyları,
- sonkat boyları,
- ahşap boyları

Özellikler

- iyi kuruma ve çok sert film oluşturma,
- yüksek ve kalıcı parlaklık,
- sararmaya karşı direnç,
- fırçayla kolay uygulanabilir

Çözünürlük

| | |
|-------------------|-------|
| -Ksilen | Tam |
| -Toluen | Tam |
| -White Spirit | Tam |
| -n-Bütanol | Düşük |
| -Metil etil keton | Tam |

Uyumluluk

| | |
|--------------------------|---------|
| -Hidroksi akrilik reçine | Kısmi |
| -Kısa yağlı alkid | Uyumsuz |
| -Selüloz nitrat | Tam |
| -Alifatik poliizosiyanat | Tam |
| -Aromatik poliizosiyanat | Tam |
| -Amino reçine | Tam |
| -Uzun yağlı alkid | Tam |

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

| | |
|------------|------------|
| -Kobalt | 0,04-0,06% |
| -Zirkonyum | 0,05-0,07% |
| -Kalsiyum | 0,08-0,10% |

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde solid alkid şeklinde satılır.

Spesifikasyon

| Testler | Aralık | Test Metodu |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Katı,% | 95-99 | ISO 3251 |
| Viskozite,25°C | 1,5-2,8 Pa.s | ISO 3219 |
| <i>Gardner-Holdt, sn.</i> | 22-42 (%60) | ASTM D 1545 |
| <i>Gardner-Holdt</i> | X - Z ₁ (%60) | |
| Asit değeri, (mgKOH/g) | 10 maks. | ISO 2114 |
| Renk (Gardner,%50) | 5 maks. | ISO 4630-2 |

Kompozisyon

| | |
|----------------|---------------------------|
| Yağ Uzunluğu: | ~65 % |
| Yağ Türü: | Soya yağı & Ayçiçek yağı |
| Solvent Cinsi: | Maks. %2 Aromatik Solvent |

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.