

Ürün Bilgi Formu

Alfadur O56 WT60

ALFADUR O56 WT60 orta yağlı, soya yağı bazlı, üretan modifiyeli alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- ahşap kaplamalar,
- sanayi boya ları,
- yat vernikleri,
- parke cilaları

Özellikler

- çabuk kuruma ve iyi sertleşme,
- yüksek ve kalıcı parlaklık,
- suya ve sararmaya karşı direnci yüksek,
- firçayla sürülebilir

Çözünürlük

- | | |
|---------------|-------|
| -Ksilen | Tam |
| -Toluen | Tam |
| -White Spirit | Tam |
| -n-Bütanol | Düşük |

Uyumluluk

- | | |
|--------------------------|---------|
| -Hidroksi akrilik reçine | Kısmi |
| -Kısa yağlı alkid | Uyumsuz |
| -Selüloz nitrat | Tam |
| -Alifatik poliizosiyanat | Tam |
| -Aromatik poliizosiyanat | Tam |
| -Amino reçine | Tam |
| -Uzun yağlı alkid | Tam |

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- | | |
|------------|------------|
| -Kobalt | 0,04-0,06% |
| -Zirkonyum | 0,05-0,07% |
| -Kalsiyum | 0,08-0,10% |

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %60'lık W.Spirit ve Toluen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	59-61	ISO 3251
Viskozite,25°C	1,9-2,6 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn	28-38 (%60)	
<i>Gardner-Holdt</i>	Y+ - Z ₁ (%60)	ASTM D 1545
Asit değeri, (mgKOH/g)	4 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	8 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,95± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~56 %
Yağ Türü:	Soya yağı
Solvent Cinsi:	W. Spirit & Toluen

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.