

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd O51 W70

ALFAKYD O51 W70 orta yağlı, soya ve ayçiçek yağı bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- iç ve dış cephe boyaları,
- hava kurumalı endüstriyel boyalar,
- antikorozif metal astar boyaları,

Özellikler

- çok çabuk kuruma,
- neme karşı direnç,
- yüksek ve kalıcı parlaklık

Çözünürlük

-Ksilen	Tam
-Toluen	Tam
-White spirit	Tam
-n-Bütanol	Kısmi

Uyumluluk

-Hidroksi akrilik reçine	Kısmi
-Kısa yağlı alkid	Tam
-Selüloz nitrat	Tam
-Alifatik poliiizosiyanat	Tam
-Aromatik poliiizosiyanat	Tam
-Amino reçine	Tam
-Uzun yağlı alkid	Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

-Kobalt	0,04-0,06%
-Zirkonyum	0,05-0,07%
-Kalsiyum	0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdelidir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %70'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	69-71	ISO 3251
Viskozite,25°C	6,8-8,1 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	100-120 (%55)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z4 - Z4+ (%55)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,96± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~51 %
Yağ Türü:	Soya yağı & Ayçiçek yağı
Solvent Cinsi:	W. Spirit

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.