

Ürün Bilgi Formu

Alfadur 053 W55

ALFADUR 053 W55 orta yağlı, bitkisel yağ bazlı, üretan modifiyeli alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- ahşap kaplamalar,
- sanayi boyları,
- yat vernikleri,
- parke cilaları

Özellikler

- çabuk kuruma ve iyi sertleşme,
- yüksek ve kalıcı parlaklık,
- suya karşı direnci yüksek,
- fırçayla sürülebilir

Çözünürlük

- Ksilen Tam
- Toluen Tam
- White Spirit Tam
- n-Bütanol Düşük

Uyumluluk

- Hidroksi akrilik reçine Kısmi
- Kısa yağlı alkid Tam
- Selüloz nitrat Tam
- Alifatik poliizosiyanat Tam
- Aromatik poliizosiyanat Tam
- Amino reçine Tam
- Uzun yağlı alkid Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- Kobalt 0,04-0,06%
- Zirkonyum 0,05-0,07%
- Kalsiyum 0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdelidir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %55'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	54-56	ISO 3251
Viskozite,25°C	8,2-13,6 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn	120-200 (%55)	
<i>Gardner-Holdt</i>	Z ₄₊ - Z ₆ (%55)	ASTM D 1545
Asit değeri, (mgKOH/g)	3 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	8 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,95± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~53 %
Yağ Türü:	Bitkisel yağ
Solvent Cinsi:	W. Spirit

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.