

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd O63 W65

ALFAKYD O63 W65 uzun yağlı, soya ve ayçiçek yağı bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

-yüksek kaliteli iç ve dış cephe boya ları,
-metal ve ahşap boya ları

Özellikler

-çabuk kuruma,
-yüksek ve kalıcı parlaklık,
-sararmaya karşı direnci çok yüksek,
-fırçayla uygulanabilir

Çözünürlük

-Ksilen	Tam
-Toluen	Tam
-White Spirit	Tam
-n-Bütanol	Düşük
-Metil etil keton	Tam

Uyumluluk

-Hidroksi akrilik reçine	Kısmi
-Kısa yağlı alkid	Uyumsuz
-Selüloz nitrat	Tam
-Alifatik poliizosiyanat	Tam
-Aromatik poliizosiyanat	Tam
-Amino reçine	Tam
-Uzun yağlı alkid	Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

-Kobalt	0,04-0,06%
-Zirkonyum	0,05-0,07%
-Kalsiyum	0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdelidir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %65'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	64-66	ISO 3251
Viskozite,25°C	4,4-5,4 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	65-80 (%65)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z ₃ - Z ₃₊ (%65)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,95± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~63 %
Yağ Türü:	Soya yağı & Ayçiçek yağı
Solvent Cinsi:	White Spirit

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.