

# Ürün Bilgi Formu

## Alfakyd O58 W70-A

**ALFAKYD O58 W70-A** uzun yağlı, soya ve ayçiçek yağı bazlı, yüksek viskoziteli, hava kurumalı alkid reçenedir.

### Kullanım Alanı

-iç ve dış cephe ahşap boyaların sonkat ve astar boyları

### Özellikler

-çabuk kuruma ve iyi sertleşme,  
-fırçayla sürülebilir,  
-sararmaya karşı direnci çok yüksek,  
-iyi dış renk ve parlaklık sürekliliği

### Çözünürlük

-Ksilen	Tam
-Toluen	Tam
-Metil etil keton	Tam
-n-Bütanol	Düşük
-White Spirit	Tam

### Uyumluluk

-Hidroksi akrilik reçine	Kısmi
-Kısa yağlı alkid	Uyumsuz
-Selüloz nitrat	Tam
-Alifatik poliizosiyanat	Tam
-Aromatik poliizosiyanat	Tam
-Amino reçine	Tam
-Uzun yağlı alkid	Tam

### Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

-Kobalt	0,04-0,06%
-Zirkonyum	0,05-0,07%
-Kalsiyum	0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

### Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %70'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

### Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	69-71	ISO 3251
Viskozite,25°C	11,5-15,0 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	170-220 (%60)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z <sub>5+</sub> - Z <sub>6</sub> (%60)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2

### Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~58 %
Yağ Türü:	Soya yağı & Ayçiçek yağı
Solvent Cinsi:	White Spirit

### Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

### Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

### Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.