

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd F51 W70

ALFAKYD F51 W70 orta yağlı, ayçiçek / soya yağ asidi bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- hava kurumalı iç ve dış cephe endüstriyel boyalar,
- antikorozif metal astar boya ları,
- ahşap boya ları,
- astarlar

Özellikler

- çabuk kuruma ve dayanıklılık,
- yüksek ve kalıcı parlaklık,
- neme karşı direnç

Çözünürlük

- Ksilen Tam
- Toluen Tam
- White spirit Tam
- n-Bütanol Düşük

Uyumluluk

- Hidroksi akrilik reçine Kısmi
- Kısa yağlı alkid Tam
- Selüloz nitrat Tam
- Alifatik poliizosiyanat Tam
- Aromatik poliizosiyanat Tam
- Amino reçine Tam
- Uzun yağlı alkid Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- Kobalt 0,04-0,06%
- Zirkonyum 0,05-0,07%
- Kalsiyum 0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %70'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	69-71	ISO 3251
Viskozite,25°C	6,8-8,0 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	100-120 (%55)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z ₄ - Z ₄₊ (%55)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,96± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~51 %
Yağ Türü:	Ayçiçek / Soya yağ asidi
Solvent Cinsi:	W. Spirit

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.