

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd F50 X70

ALFAKYD F50 X70 orta yağlı, ayçiçek / soya yağ asidi bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

- yol çizgi boya ları,
- endüstriyel boya lar,
- marin boya ları,
- fırın boya ları,
- renklendirme pasta ları

Özellikler

- çabuk kuruma ve dayanıklılık,
- esnek, sert ve parlak film,
- sararmaya karşı direnç,
- mekanik özellikleri iyi

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|-------|
| -Ksilen | Tam |
| -Toluen | Tam |
| -Metil etil keton | Tam |
| -n-Bütanol | Düşük |
| -White spirit | Düşük |

Uyumluluk

- | | |
|--------------------------|-------|
| -Hidroksi akrilik reçine | Kısmi |
| -Kısa yağlı alkid | Tam |
| -Selüloz nitrat | Tam |
| -Alifatik poliizosiyanat | Tam |
| -Aromatik poliizosiyanat | Tam |
| -Amino reçine | Tam |
| -Uzun yağlı alkid | Tam |

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- | | |
|------------|------------|
| -Kobalt | 0,04-0,06% |
| -Zirkonyum | 0,05-0,07% |
| -Kalsiyum | 0,08-0,10% |

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %70'lik Ksilen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	69-71	ISO 3251
Viskozite,25°C	4,8-5,8 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	70-85 (%70)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z ₃ - Z ₃₊ (%70)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	1,02± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~50 %
Yağ Türü:	Ayçiçek / Soya yağ asidi
Solvent Cinsi:	Ksilen

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.