

# Ürün Bilgi Formu

## Alfakyd T65 W73

**ALFAKYD T65 W73** uzun yağlı, TOFA bazlı, hava kurumalı alkid reçinedir.

### Kullanım Alanı

-son kat iç ve dış dekorasyon boyları,  
-parlak dış cephe boyları

### Özellikler

-çabuk kuruma ve iyi sertleşme,  
-yüksek ve kalıcı parlaklık,  
-firçayla uygulanabilir,  
-mükemmel dış cephe renk kalıcılığı

### Çözünürlük

-Ksilen	Tam
-Toluen	Tam
-White Spirit	Tam
-n-Bütanol	Düşük
-Metil etil keton	Tam

### Uyumluluk

-Hidroksi akrilik reçine	Kısmi
-Kısa yağlı alkid	Uyumsuz
-Selüloz nitrat	Tam
-Alifatik polizosiyanat	Tam
-Aromatik polizosiyanat	Tam
-Amino reçine	Tam
-Uzun yağlı alkid	Tam

### Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

-Kobalt	0,04-0,06%
-Zirkonyum	0,05-0,07%
-Kalsiyum	0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

### Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %73'lük W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

### Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	72-74	ISO 3251
Viskozite,25°C	3,4-4,4 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	50-65 (%60)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z <sub>2</sub> - Z <sub>3</sub> (%60)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,95± 0,02	ISO 2811-1

### Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~65 %
Yağ Türü:	TOFA
Solvent Cinsi:	White Spirit

### Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

### Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

### Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.