

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 26 XB 65

Alfacryl 26 XB 65

Solvent bazlı, akrilik poliöl ve termoplastik akrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

- genel endüstriyel boyalar
- antikorozyon endüstriyel ve zemin kaplamalar
- ekonomik PU sistemler

Film Özellikleri

- iyi derecede dış şartlara dayanım
- iyi derecede yapışma
- parlak film oluşturma

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %65 Ksilen ve Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

63-67

4 - 8 Pa.s

Z₂₊ - Z₄₊

59 - 118

5 - 9

1 maks.

1,01 ± 0,01

23°C

2,6%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.