

# Ürün Bilgi Formu

## Alfacryl M 50 X

### Alfacryl M 50 X

Solvent bazlı, termoplastik akrilik reçinedir.

### Kullanım Alanı

-ilk ve son kat antikorozyf metal boya ları

### Film Özellikleri

-çok iyi esneklik  
-metal yüzeylere çok iyi yapışma  
-antikorozyf

### Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

### Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50 Ksilen ile inceltilmiş şekilde satılır.

### Ürün Spesifikasyonu

#### Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm<sup>3</sup>)

Parlama noktası

Tg

Görünüm

#### Aralık

48-52

1 – 3 Pa.s

W – Z<sub>1</sub>

15 – 45

7 - 11

1 maks.

1,01 ± 0,01

23°C

20°C

Berrak

### Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

### Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

### Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.