

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl GAL 50 X

Alfacryl GAL 50 X

Solvent bazlı, termoplastik akrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

-ilk ve son kat metal ve galvaniz yüzeyler

Film Özellikleri

-çok iyi esneklik
-metal ve galvaniz yüzeylere çok iyi yapışma

Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50 Ksilen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

Tg

Görünüm

Aralık

48-52

1,5 – 4,5 Pa.s

X₊ – Z₃

22 – 66

7 - 11

1 maks.

1,01 ± 0,01

23°C

29°C

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.