

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 43 B 70

Alfacryl 43 B 70

Solvent bazlı, akrilik poliöl reçinedir.

Kullanım Alanı

- son kat oto tamir boyları
- antikorozif endüstriyel boylar

Film Özellikleri

- benzen içermez
- hızlı kuruma
- mükemmel film oluşturma
- dış dayanım
- sararma direnci
- iyi derecede yayılma
- sertlik
- imaj netliği

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %70 Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

68-72

1,8 – 4 Pa.s

Y – Z₂₊

26 – 59

5 - 9

1 maks.

1,01 ± 0,01

24°C

4,3%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.