

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl 43 XP 60

Alfacryl 43 XP 60

Solvent bazlı, akrilik poliöl reçinedir.

Kullanım Alanı

- son kat oto tamir boyları
- antikoroziyel endüstriyel boylar

Film Özellikleri

- çok iyi derecede pigment ıslatma ve dispersiyon
- mükemmel film oluşturma
- dış dayanım
- sararma direnci
- iyi derecede yayılma
- sertlik
- imaj netliği

Çözünürlük

- | | |
|-------------------|--------|
| -ksilen | tam |
| -toluen | tam |
| -butil asetat | tam |
| -metil etil keton | tam |
| -butanol | kısmen |

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %60 Ksilen ve PMA ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

Aralık

58-62

1,4 – 3,6 Pa.s

X₊ – Z₂₊

21 – 53

5 - 9

1 maks.

1,01 ± 0,01

25°C

4,3%

Berrak

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.