

# Ürün Bilgi Formu

## Alfacryl 20 TB 50

### Alfacryl 20 TB 50

Solvent bazlı, akrilik poliol ve termoplastik akrilik reçinedir.

#### Kullanım Alanı

- ABS plastik
- 1K oto tamir boya ları
- metal boya ları

#### Film Özellikleri

- CAB ile uyum gösterme
- dış şartlara çok iyi derecede dayanım
- çok iyi alkol dayanımı
- PU sistemlerde çok iyi yapışma
- sararma direnci
- ABS plastik üzerine yapışma

#### Çözünürlük

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| -ksilen           | tam    |
| -toluen           | tam    |
| -butil asetat     | tam    |
| -metil etil keton | tam    |
| -butanol          | kısmen |

### Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50 Toluen ve Butil Asetat ile inceltilmiş şekilde satılır.

### Ürün Spesifikasyonu

#### Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm<sup>3</sup>)

Parlama noktası

OH miktarı

Görünüm

#### Aralık

48-52

1,8 - 4 Pa.s

Y - Z<sub>2</sub>+

26 - 59

2 - 5

1 maks.

1,01 ± 0,01

8°C

2,0%

Berrak

### Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

### Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

### Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.