

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl TP85 T60

Alfacryl TP85 T60

Solvent bazlı, tek komponentli hava kurumalı termo-plastik poliakrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

-karayolları yol çizgi boyası üretiminde

Film Özellikleri

- açık renk
- sağlam
- yüksek sararma direnci

Uygulama

- film kuruması: solvent buharlaşmasıyla fiziksel olarak kurur.

Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

Uyumluluk

-hidroksi akrilik reçine	uyumsuz
-akrilik reçineler	bir kısım akrilik reçinelerle uyumlu
-alkid reçine	uyumsuz
-üre reçine	uyumsuz
-melamin	uyumsuz

Satış Şekli

Net 200 kg'lık varillerde %60 Toluen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	59-61	ISO 3251
Viskozite,25°C %60	6-15 Pa.s	ISO 3219
25°C %50	1,4-1,8 Pa.s	
Gardner-Holdt, (%60)	Z ₄ -Z ₆	
Gardner-Holdt,sn,	90-220	ASTM D 1545
Gardner-Holdt, (%50)	X-Y	
Gardner-Holdt,sn	18-26	
Asit değeri, (mgKOH/g)	4-8	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	1	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,96 +/- 0,01	ISO 2811-1
Tg(° C) hesaplanan	~50°C	

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.